

LM 50 Litho HT

Beschreibung

LM 50 Litho HT ist ein walkstabiles, wasserbeständiges, oxidations- und korrosionsbeständiges Hochleistungs-Lithiumkomplexeisfenfett. LM 50 Litho HT garantiert einen sehr guten Verschleißschutz und eine hohe Druckaufnahmefähigkeit.

Fettkennzeichnung nach DIN 51502: KP2P-30

Eigenschaften

- sehr ergiebig
- großer Temperatureinsatzbereich
- höchste Druckaufnahmefähigkeit
- optimale Alterungsstabilität
- reibungs- und verschleißmindernd
- guter Korrosionsschutz
- universell einsetzbar

Technische Daten

Viskosität bei 40°C	150 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100°C	13,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Flammpunkt	246 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Walkpenetration	275-290 1/10 mm DIN ISO 2137
Tropfpunkt	290 °C DIN ISO 2176
Ölabscheidung nach 7 Tagen bei 40°C	2,7 % DIN 51817
Ölabscheidung nach 18 Stunden bei 40°C	0,8 % DIN 51817
Fließdruck bei -30°C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-Korrosionsgrad	0/0 DIN 51802
Kupferkorrosion nach 24 Stunden bei 100°C	1 b DIN 51811
Verhalten gegenüber Wasser	1-90 DIN 51807 Teil 1
VKA Gut.-/Schweißkraft	2800/3000 N DIN 51350 Teil 4
VKA Verschleiß/Kalottendurchmesser	0,60 mm DIN 51350 Teil 5
NLGI-Klasse	2 DIN 51818



Technische Daten

Kurzbezeichnung	KP2P-30 DIN 51502
-----------------	----------------------

Einsatzgebiet

Schmierung von mechanisch hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern, wie Ausrücklager, Kupplungen und Radnaben oder von fettgeschmierten Industriegetrieben.

Anwendung

Vor der Behandlung mit LM 50 Litho HT sollen die Teile sauber und frei von Rückständen, wie Schmiermittel, Schmutz und Feuchtigkeit sein, nur der unvermischte Einsatz garantiert volle Leistung.

Erhältliche Gebinde

400 g Kartusche Kunststoff	3406 D-GB-E-F-NL
400 g Kartusche Kunststoff	7569 D-RUS-UA
1 kg Dose Blech	3407 D-GB-E-F-NL
5 kg Eimer Kunststoff	3400 D
25 kg Eimer Kunststoff	3405 D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.